

Инструкция по монтажу фотоплитки (деколь)

Рекомендуем доверить укладку фотоплитки квалифицированным специалистам, знакомым со всеми тонкостями этого процесса.

Поверхность для монтажа должна быть прочной, гладкой, сухой и абсолютно чистой.

Температура в помещении должна находиться в пределах +5...+30 °С.

Убедитесь в наличии всех составных частей изображения, отсутствии сколов и иных дефектов поверхности керамической плитки. Для этого извлеките плитки из упаковок и на ровной поверхности составьте из них полное изображение.

Претензии по качеству принимаются до начала монтажа при наличии фирменной упаковки.

Процесс монтажа фотоплитки соответствует процессу укладки обычной плитки.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению монтажного клея и соблюдайте её. Клеевая смесь готовится небольшими порциями, чтобы избежать засыхания.

Прежде чем укладывать плитку, убедитесь, что поверхность стены ровная, прочная, без осыпающихся элементов, неровностей и загрязнений. Если существуют отклонения, необходимо произвести выравнивание поверхности, а после этого приступить к монтажу.

Укладка плитки

Укладка плитки осуществляется снизу вверх.

Плоской стороной шпателя равномерно нанесите клей на стену.

Зазубренной стороной шпателя «причешите» клей.

Далее легким движением приложите плитку к поверхности с клеем и выровняйте при помощи уровня и киянки.

Чтобы ширина шва между плитками была одинаковой, нужно использовать пластиковые дистанционные крестики, которые устанавливаются на пересечении швов.

Ширину шва между плиткой выбирайте на своё усмотрение. Для сохранения целостности изображения мы рекомендуем монтировать фотоплитку со швом в 1 мм.

Пока клей не затвердел, рекомендуется чаще проверять уровнем то, насколько ровно установлена плитка, поскольку она может немного сместиться.

После укладки первого ряда нужно подождать пока клей немного подсохнет, так будет намного проще выкладывать дальнейшие ряды.

Для удобства монтажа нанесите вертикальную и горизонтальную разметку.

Затирка

Когда вся плитка выложена, требуется подождать до полного высыхания клея и только потом приступать к затирке швов (фугованию).

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению выбранной затирки и соблюдайте её.

Чтобы затереть стыки между плитками, лучше использовать прозрачные виды затирки или подбирать затирку в тон изображения.

Изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок фотоплитки – **5 лет**.

Фактический срок эксплуатации – **более 50 лет**.

Интернет-магазин «Артхауз»

8-800-707-21-35

8-927-207-23-35 (Воцап, Вайбер, Телеграм)

arthouz.ru