

Инструкция по монтажу фотоплитки (УФ печать + лак)

Рекомендуем доверить укладку фотоплитки квалифицированным специалистам, знакомым со всеми тонкостями этого процесса.

Поверхность для монтажа должна быть прочной, гладкой, сухой и абсолютно чистой.

Температура в помещении должна находиться в пределах +5...+30 °С.

Убедитесь в наличии всех составных частей изображения, отсутствии сколов и иных дефектов поверхности керамической плитки. Для этого извлеките плитки из упаковок и на ровной поверхности составьте из них полное изображение.

При укладке плитки с модульным рисунком обращайте внимание на ориентацию заводской стрелки на обратной стороне плитки, если такая имеется. Стрелка на плитке указывает на верх изделия.

Не кладите плитку на плитку. Не кладите плитку на пол изображением вниз. Берегите лицевую сторону плитки от абразивов.

Претензии по качеству принимаются до начала монтажа при наличии фирменной упаковки.

Процесс монтажа фотоплитки соответствует процессу укладки обычной плитки.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению монтажного клея и соблюдайте её. Клеевая смесь готовится небольшими порциями, чтобы избежать засыхания.

Прежде чем укладывать плитку, убедитесь, что поверхность стены ровная, прочная, без осыпающихся элементов, неровностей и загрязнений. Если существуют отклонения, необходимо произвести выравнивание поверхности, а после этого приступить к монтажу.

Укладка плитки

Укладка плитки осуществляется снизу вверх.

Плоской стороной шпателя равномерно нанесите клей на стену.

Зазубренной стороной шпателя «причешите» клей.

Далее легким движением приложите плитку к поверхности с клеем и выровняйте при помощи уровня и киянки. Киянку рекомендуется использовать через сухую ткань в несколько слоев.

Чтобы ширина шва между плитками была одинаковой, нужно использовать пластиковые дистанционные крестики, которые устанавливаются на пересечении швов. Удаляйте крестики аккуратно, чтобы не повредить лак и печатный слой плитки.

Ширину шва между плиткой выбирайте на своё усмотрение. Для сохранения целостности изображения мы рекомендуем монтировать фотоплитку со швом в 1 мм.

Пока клей не затвердел, рекомендуется чаще проверять уровнем то, насколько ровно установлена плитка, поскольку она может немного сместиться.

После укладки первого ряда нужно подождать пока клей немного подсохнет, так будет намного проще выкладывать дальнейшие ряды.

Для удобства монтажа нанесите вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! При монтаже нельзя использовать СВП (систему выравнивания плитки). Из-за высокого трения элементов о СВП в совокупности с возможным попаданием цементного клея под элементы СВП с высокой вероятностью приведёт к повреждению лака и печатного слоя.

При монтаже плитки с УФ-печатью мастер должен применять те или иные приёмы с учетом того, что лак и печатный слой подвержены повреждениям от механического воздействия абразивами, твердыми и острыми предметами и т.п.

Затирка

Когда вся плитка выложена, требуется подождать до полного высыхания клея и только потом приступить к затирке швов (фугованию).

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению выбранной затирки и соблюдайте её.

Для затирки швов используйте прозрачный герметик. Рекомендуем использовать силиконовый нейтральный универсальный герметик «**Момент Гермент**» или аналогичный ему. Для затирки швов используйте силиконовый инструмент для затирки, или затирайте руками в резиновых перчатках.

Категорически запрещается использовать затирку на цементной основе!

При монтаже избегайте попадания клея на лицевую сторону плитки. Удаляйте загрязнения влажной губкой с осторожностью, не растирая, пока не засох клей. Не используйте абразивные чистящие средства, чтобы избежать появления царапин.

Изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок фотоплитки – **2 года**.

Интернет-магазин «Артхауз»

8-800-707-21-35

8-927-207-23-35 (Воцап, Вайбер, Телеграм)

arthouz.ru